

Fișă tehnică de produs

Rigidur H 10



Descrierea produsului

Plăcile din ipsos armat cu fibre, Rigidur H 10 conțin ipsos, fibre de celuloză și aditivi minerali.


Domeniul de utilizare

Plăcile Rigidur beneficiază de o rezistență la încovoiere și duritate a suprafeței ridicate, aducând un plus de stabilitatea compartimentarilor care le contin. Este materialul potrivit pentru construcția compartimentărilor rezistente la impact, la foc și cu izolare acustică ridicată, specifice clădirilor publice din educație, sănătate și divertisment.

Îndeplinește criteriile EN 15283-2, clasa GF-C1-I-W2.

Forma muchiilor

Plăcile sunt disponibile cu profil drept (tip 4SK).



Dimensiuni

	Valoare standard
Grosime	10 mm +/-0.2
Lățime	1000 mm -2/0
Lungime	1500 mm -2/0

Depozitare:

Produsele se vor depozita pe suport plan, neted, în spații închise, protejate de intemperii, umiditate sau temperaturi excesive.

Caracteristici tehnice

Caracteristică	Valoare	UM	Standard aplicabil
Densitate	1200	Kg/m ³	
Rezistență la încovoiere	5,5	N/mm ²	EN 15283-2
Modul de elasticitate	3600	N/mm ²	EN 15283-2
Duritatea suprafeței	35	N/mm ²	Met. Brinell
Dilatație la schimbarea umidității relative cu 30%, (20°C)	0.045	%	EN 318
Absorbția apei la suprafață (30 min)	< 1500	g/m ²	EN 15283-2
Factor de dilatare	15	μm/mK	
Difuzia vaporilor de apă, S_d	0.24	m	EN ISO 12527
Conductivitate termică	0,202	W/mK	EN 12667
Rezistență medie la vapori, μ	19		
Reacție la foc	A2-s1,d0		EN 13501-1

Măsurile de protecție a „Mediului și a Sănătății și Securității muncii”

- Se recomandă a se lucra cu echipament de protecție adecvat: îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mănuși și mască de praf.
- Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul), contactul prelungit cu pielea, ingestia/ inhalarea.
- Se recomandă reducerea formării prafului la locul de muncă.
- Deșeurile de ambalaje precum și cele rezultate din utilizarea produsului, vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- A se respecta recomandările făcute în Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Recomandări:

Plăcile din gips-carton RigiStabil nu se vor utiliza în construcții la exterior sau în spații cu temperaturi permanente peste 40°C. Construcțiile realizate se vor proiecta și executa conform normelor în vigoare și recomandărilor producătorului.

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Din prezenta Fișă nu se pot deriva garanții cu urmări legale cu privire la anumite proprietăți ale produsului sau la compatibilitatea pentru o utilizare concretă. Utilizatorul trebuie să respecte pe propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum și prevederile legale. Toate informațiile sunt puse la dispoziție în bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.