

ȘURUB HARTFIX®

ȘURUB AUTOFILETANT
HARTFIX 25/35

Performanțe



Rezistența la foc A1



Performanțe tehnice
certificate



Calitate superioară,
destinate plăcilor de
gips carton densificate

DESCRIERE

Șurubul autofiletant HartFix realizat din sârmă de oțel carbon cu suprafața fosfatată, conform prevederilor SR EN 10084 și ale standardului de produs SR EN 14566+A1:2009.

Șurubul autofiletant HartFix are forma tip TMN (cap înecat, tijă mijlocie, vârf ascuțit) cu diametrul Ø 3,9 mm și lungimi : 25 sau 35 mm.

DOMENII DE UTILIZARE

Șurubul autofiletant HartFix se utilizează ca prindere mecanică având utilizare preconizată fixarea plăcilor din gips-carton, a plăcilor de ipsos armate cu fibre, a produselor fabricate prin prelucrarea secundară și a produselor auxiliare adecvate, din lemn sau metal, specifice, în lucrările de construcție a clădirilor.

Șurubul autofiletant se utilizează la montajul plăcilor densificate (Habito®, Rigips® Fonic), cant pe cant, sau pe structură metalică, cu ajutorul șurubelniței în cruce, tip PH2 sau cu ajutorul bormașinei.






ȘURUB HARTFIX®

ȘURUB AUTOFILETANT HARTFIX 25/35

DIMENSIUNI

Șurub	Lungimea nominală (mm)	ØD (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)	Q (mm)
25	33,75 ÷ 36,25	7,50 ÷ 8,00	9,00 ÷ 10,00	REF 15	24,00 ÷ 25,00	3,10 ÷ 3,50	4,50 ÷ 5,10	2,30 ÷ 2,60
35	43,75 ÷ 46,25	8,00	12,00 ÷ 13,00	REF 22	34,00 ÷ 35,00			



ÎMPACHETARE

500 bucăți/cutie



ȘURUB HARTFIX®

ȘURUB AUTOFILETANT HARTFIX 25/35

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacție la foc: A1

Rezistența la îndoire (comportare la încovoiere): Satisface - îndoire la 10°
fără semne de rupere sau fisurare)

Forța de smulgere: min 450 N

Clasa de protecție la coroziune: Clasa 48

Duritate: Suprafața șuruburilor este acoperită cu un strat rigid (fosfat) cu grosime min. 0,05 mm, duritate pe conul Rockwell min 55 HRC (cf SR EN ISO 6507-1)

Încercarea performanței de perforare: timp mediu de perforare = 1 s

Substanțe periculoase: NPD

ÎMPACHETARE

3,9 x 25 mm: 1000 bucăți/cutie

3,9 x 35 mm: 1000 bucăți/cutie



ȘURUB HARTFIX®

ȘURUB AUTOFILETANT HARTFIX 25/35

DEPOZITAREA

Paleții, respectiv cutiile cu șuruburi se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu șuruburi nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi.

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile șuruburilor.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea șuruburilor, care sunt de dimensiuni mici și cu vârf ascuțit, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidente (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

•

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Wată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.