

RIGIPS® PROMIX HYDRO

CHIT DE ROSTURI GATA PREPARAT PENTRU APLICARE IN MEDII CU UMIDITATE RIDICATA

Performanțe



**Previne apariția fisurilor
pe rosturile de îmbinare**



**Finisare de înaltă calitate,
suprafețe super albe**

DESCRIERE

Rigips® ProMix HYDRO este un chit de rosturi gata preparat. Pentru uz interior, medii cu umiditate ridicată.

DOMENII DE UTILIZARE

Destinat finisării rosturilor placilor din gips-carton, placilor armate cu fibra de sticla, etc impreuna cu banda de armare (Q1-Q4). Poate fi folosit si la finisarea placilor de ciment si pe suporturi de beton, unde este necesara rezistenta la umiditate.





RIGIPS® PROMIX HYDRO

CHIT DE ROSTURI GATA PREPARAT PENTRU
APLICARE IN MEDII CU UMIDITATE RIDICATA

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard de referință	EN 13963:2005 + EN 13963:2005/AC:2006
Clasa de încadrare	Tip 3A
Reacție la foc	A2, s1-d0
Rezistență la încovoiere	> 320 N
Culoare	Gri-verde deschis
Consum	Cca 0.3 L/m2 (chituire) Cca 1 L/m2/mm (finisare)

SUPRAFAȚA SUPT

Suprafața suport trebuie să fie stabilă, curată, fără praf, fără urme de grăsimi, gudroane sau funingine, neînghețată, uscată și protejată de umiditate excesivă. Toate elementele din oțel, precum tocurele ușilor, cablurile de instalare, etc, trebuie protejate împotriva coroziunii și împotriva contactului direct dintre metal și material. Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să fie peste +5°C și sub 30°C. Rigips ProMix Hydro este un produs cu uscare în aer.

MOD DE APLICARE

Utilizați bandă de armare autoadezivă Hydro sau Aquaroc pentru a umple rosturile dintre plăcile din gips-carton sau placile Aquaroc. Umpleți rostul cu primul strat de Rigips ProMix Hydro și înglobați banda de armare în masa materialului aplicat. Așteptați până se usucă. După uscare aplicați un al doilea strat de Rigips ProMix Hydro (Q2). Pentru finisare (Q3-Q4) se poate aplica un strat subțire de Rigips ProMix Hydro.



RIGIPS® PROMIX HYDRO

CHIT DE ROSTURI GATA PREPARAT PENTRU
APLICARE IN MEDII CU UMIDITATE RIDICATA

INFORMATII LOGISTICE

Pastrati produsul sigilat in ambalajul original.

Termenul de valabilitate: 12 luni de la data productiei
inscriptiata pe ambalaj.

MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII MUNCII

Se recomanda a se lucra cu echipament de protectie
adecvat: imbracaminte de protectie, ochelari, manusi si
masca de praf.

Se vor evita:

- contactul cu ochii (in caz de nevoie clatiti cu multa apa
si contactati medical specialist);
- contactul prelungit cu pielea;
- ingestia/inhalarea.

Nu lasati la indemana copiilor.

Deseurile de ambalaje precum si cele rezultate din
utilizarea produsului vor fi tratate in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

A se respecta recomandarile facute in Fisa cu Date de
Securitate a produsului.

Produse complementare

Rigips® Aquaroc – placă de ciment cu granule de polistiren expandat, cu fețele armate cu plasă de fibră de sticlă

Rigips® Hydro - Bandă fibră sticlă autoadezivă Hydro

Rigips® Aquaroc Tape - Bandă din fibră de sticlă rezistentă alcalin

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.