

RIGIPS® DUO GLET

GLET DE NIVELARE SI FINISARE PE BAZĂ
DE IPSOS

Performanțe

Suprafete albe si netede

Grosime mare de aplicare

Slefuibilitate usoara

DESCRIERE

Rigips® DUO GLET este un glet de nivelare si finisare pe bază de ipsos pentru finisaje interioare, cu aplicare manuală în grosimi între 1-10 mm.

DOMENII DE UTILIZARE

Destinat nivelarii si finisarii suprafetelor interioare acoperite cu tencuieli pe baza de ciment-var-nisip, ipsos, precum si pentru lucrari de renovare si reparatii (umpleri de gauri, acoperire de bavuri, etc)





RIGIPS® DUO GLET

GLET DE NIVELARE SI FINISARE PE BAZĂ DE IPSOS

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard de referință	SR EN 13279-1:2009
Clasa de încadrare	B2/20/2
Compoziție	Ipsos, compuși minerali și aditivi
Reacție la foc	A1
Finețe	99% sub 200 μm
Aderență	$>0,1^* \text{ N/mm}^2$
Rezistență la încovoiere	$>1^* \text{ N/mm}^2$
Rezistență la compresiune	$>2^* \text{ N/mm}^2$
Timp de lucru	90 min
Raport amestec	Nivelare: 20 kg pulbere / 8 L apă Finisare: 20 kg pulbere / 10 L apă
Consum orientativ de pulbere	0,9 kg/m ² /1 mm
Ambalaj	Sac de polietilenă 20 kg
Palet	54 saci

* Valori limită indicate de standardul armonizat (SR EN 13279-1:2009).
Declarație de Performanță în sistem IV.

Parametrii de produs prezentați mai sus se referă la condiții de temperatură de $23 \pm 2^\circ\text{C}$ și umiditate relativă a aerului de $50 \pm 5\%$.

ATENȚIE! Produsele pe bază de ipsos nu se aplică în medii cu umiditate excesivă (băi, piscine, etc).



RIGIPS® DUO GLET

GLET DE NIVELARE SI FINISARE PE BAZĂ DE IPSOS

SUPRAFAȚA SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, fără praf, fără urme de grăsimi, gudroane sau funingine, neînghețată, uscată și protejată de umiditate excesivă.

Suprafețele cu absorbție mare (ex: tencuială foarte uscată) trebuie tratate cu Rigips® Prime pentru egalizarea absorbției înainte de aplicarea produsului.

Suprafețele cu aderență scăzută se vor trata cu Rigips® Kontakt pentru a asigura aderența.

A nu se aplica peste suprafețe din lemn, plastic.

În cazul suprafețelor vopsite cu vopsele lavabile sau pe baza de ulei, emailuri, vopsele alchidice se recomandă îndepărtarea în totalitate a stratului de vopsea și tratarea cu Rigips® Kontakt pentru asigurarea aderenței.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să fie peste +5°C și sub 35°C.

În condiții excesive de căldură, ventilație sau frig, în spațiile unde au loc lucrări de gletuire se vor lua măsuri pentru normalizarea temperaturilor de lucru și reducerea intensității curenților de aer.

În spații închise va fi asigurată o ventilație fără curenți puternici de aer, pentru uscarea produsului.



RIGIPS® DUO GLET

GLET DE NIVELARE SI FINISARE PE BAZĂ DE IPSOS

APLICAREA PRODUSULUI

Presărați produsul în apă curată: un sac de 20 kg pulbere în cca. 8 litri de apă (pentru nivelare) sau 20 kg pulbere în cca. 10 litri de apă (pentru finisare) (niciodata invers!).

Se așteaptă aproximativ 3 minute pentru ca întreaga cantitate de pulbere să fie umectată cu apă, după care se amestecă cu mixerul, până la obținerea unei mase omogene.

Atenție! Amestecarea excesivă poate duce la scurtarea timpului de lucru. După amestecare nu se va mai adăuga pulbere în pasta rezultată (se formează bulgări!). Este posibilă adăugarea apei în pastă pentru subțierea acesteia. Pasta nu necesită o a doua amestecare.

Nu amestecați Rigips® DUO GLET cu alte materiale.

În cazul nerespectării Fișei Tehnice a produsului pot să apară defecte de calitate în ceea ce privește prepararea, aplicarea și gradul de finisare a produsului.

MOD DE LUCRU

Aplicarea se face manual într-un strat sau în straturi succesive, până la obținerea unor suprafețe netede și plane.

Pentru un finisaj perfect, care nu necesită șlefuire, suprafața finisată se poate netezi cu fierul de glet.

În caz de nevoie, suprafața uscată se șlefuește foarte ușor după uscarea completă.

Suprafața finală întărită și complet uscată asigură un suport impecabil pentru vopsire sau zugrăvire.

UNELTE NECESARE

Se vor utiliza unelte curate (fierul de glet, șpaclul, canciocul, spatula etc.).

Atenție! Ipsosul pulbere sau întărit pe unelte, precum și alte impurități scurtează timpul de lucru al produsului.

Curățarea uneltelor se face cu apă curată imediat după folosire.



RIGIPS® DUO GLET

GLET DE NIVELARE SI FINISARE PE BAZĂ
DE IPSOS

DEPOZITARE

Păstrați produsul sigilat în ambalajul original.

În cazul utilizării parțiale, sacul se va închide cât mai bine posibil (pentru evitarea transferului de umezeală din aer), în vederea utilizării ulterioare.

Se recomandă a se utiliza cât mai curând.

Termenul de valabilitate al produsului este inscripționat pe ambalaj.

MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI ȘI A SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII MUNCII

Se recomandă a se lucra cu echipament de protecție adecvat: îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mănuși și mască de praf.

Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul specialist), contactul prelungit cu pielea, ingestia/inhalarea.

Se recomandă desfacerea cu grijă a ambalajului și manipularea cu grijă a pulberii pentru reducerea formării prafului la locul de muncă .

Deșeurile de ambalaje precum și cele rezultate din utilizarea produsului vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ambalaj 100% reciclabil.

A se respecta recomandările făcute în **Fișa cu Date de Securitate** a produsului.

Produse complementare

Rigips® Kontakt – amorsa de contact

Rigips® Prime - amorsa universala concentrata

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.