

Rigips® PRIME

Amorsa universală concentrată

Performanțe



Crează o punte de legătură
între suport și materialul aplicat



Aplicare mecanizată și manuală



Se utilizează la interior

DESCRIERE

Rigips® PRIME este o amorsa concentrată destinată aplicării manuale sau mecanizate, pe suporturi absorbante.

COMPOZITIE

Amestec lichid de polimeri acrilici în dispersie apoasă și aditivi specifici

DOMENII DE UTILIZARE

Amorsa gata preparată, utilizată la interior pentru reducerea absorbției suportului și egalizarea suprafețelor absorbante neuniforme. Crează o punte de legătură între suport și materialul aplicat. Consolidează suporturile slabe și sfărâmbicioase, fixează urmele de praf, diminuează consumul de material de finisare.

Se aplică pe suprafețe suport cu absorbție ridicată: plăci din gips-carton, zidărie de BCA, cărămida, beton poros sau microporos, gleturi de încărcare/nivelare, etc.



Rigips® PRIME

Amorsa universală concentrată

MOD DE PREZENTARE

Culoare: albastru
Ambalaj: bidon 4 L, 10 L
Paletizare: 90 bidoane/palet x 4 kg = 360 kg
40 bidoane/palet x 10 kg = 400 kg

APLICARE

Suportul trebuie să fie uscat, curat de praf, fără efluorescente, fără urme de grăsimi, nedeformabil și rezistent. Dacă există fisuri sau crapături, acestea se repară înainte de aplicarea amorsei utilizând mortar sau chituri de reparații. Urmele de glet sau alte materiale cu rezistență scăzută care au căzut accidental pe suport vor fi răzuite, iar toată suprafața se va aspira.

Amorsa se aplică nediluată sau se diluează cu apă de la 1:1 până la 1:3, în funcție de porozitatea suportului și de utilizarea intenționată. Într-un vas potrivit ca dimensiune se varsă cantitatea necesară de amorsa apoi se adaugă apă în proporția indicată în tabelul de mai jos și se mixează ușor până la omogenizare completă. Amestecul rezultat se aplică pe suprafața suport, cât mai uniform posibil. Timpul uzual de uscare este de 2-4 ore pe strat.

CONSUM

Între 40-100 g/m²/strat (în funcție de gradul de absorbție al suprafeței suport)

TERMEN DE VALABILITATE

Termen de valabilitate: se va folosi în termen de 24 luni de la data de producție marcată pe ambalaj. Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de îngheț.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu date de Securitate înainte de a utiliza produsul. Produs destinat uzului profesional. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii și pielea. A nu se înghiți. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă curată și consultați un medic oftalmolog. După uscare lichidul poate deveni extrem de lipicios. Este indicată folosirea de măsuri individuale de protecție: mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.

Suport și tip de aplicare	Dilutie recomandată
Zidărie din cărămidă, BCA sau boltari, în vederea tencuirii	1 parte amorsa : 3 parti apă
Tencuieli de ciment/var-ciment sau tinciuri, în vederea gletuirii	1 parte amorsa : 2 parti apă
Gleturi de finisare, în vederea vopsirii cu vopsele lavabile	1 parte amorsa : 3 parti apă
Suporturi sfărâmițoase, slabe, vechi, degradate (pentru consolidare)	nediluată

CARACTERISTICI ȘI PERFORMANȚE

CARACTERISITICA	STANDARDUL DE INCERCARI	NIVEL DE REFERINTA	REZULTATE INCERCARI
Aspect	-	Lichid omogen albastru pastos	Lichid omogen albastru pastos
Continut substante nevolatile (%)	SR EN ISO 3251:2019	7±1	6,95
Densitate (g/cm ³)	SR EN ISO 2811-1:2023	1,005±0,005	1,01
pH	SR EN ISO 10532:2012	7,0-8,5	7,5
Uscare aparent complete (ore)	SR EN ISO 9117:2012	4	4 (corespunde)
Continutul maxim de COV al produsului în stare gata pentru utilizare	<1 g/l		

RECOMANDARI

Lucrarile vor fi executate pe suport uscat, la o temperatura a aerului și a suportului de la 5°C până la 35°C. Nu se aplica pe suprafețe înghețate, excesiv de calde sau pe suprafețe expuse acțiunii directe a ploii, iar suprafețele amorsate trebuie protejate împotriva înghețului, acțiunii directe a razelor solare, a ploii sau altor intemperii până la uscare complete. Produsul Rigips® PRIME nu se amesteca cu alte materiale. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după folosire. Urmele de amorsa uscate se îndepărtează cu agenți de curățare alcalini.

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.