



### Descrierea produsului

Șurubul autofiletant Ridurit realizat din sârmă de oțel carbon cu suprafața fosfatată, conform prevederilor SR EN 10084 și ale standardului de produs SR EN 14566+A1:2009.


Șurubul Rigips® autofiletant Ridurit având forma tip TMN (cap înecat, tijă mijlocie, vârf ascuțit) cu diametrul Ø 3,5 mm și lungimi : 35, 45, respectiv 55 mm, și cu diametrul Ø 4,2, lungime 70 mm.

### Domeniul de utilizare

Șurubul autofiletant Ridurit se utilizează ca prindere mecanică având utilizare preconizată fixarea plăcilor din gips-carton, a plăcilor de ipsos armate cu fibre, a produselor fabricate prin prelucrarea secundară și a produselor auxiliare adecvate, din lemn sau metal, specifice, în lucrările de construcție a clădirilor.

Șurubul autofiletant se utilizează la montajul plăcilor densificate (Glasroc® F Ridurit, Rigips® Fonic, Habito®), cant pe cant, sau pe structură metalică cu ajutorul șurubelniței în cruce, tip PH2 sau cu ajutorul bormașinei.

## Dimensiuni:



| Șurub | Lungimea nominală (mm) | ØA (mm):    | C (mm):     | Q (mm):     | R (mm):     | H (mm):     | M (mm): | α (°): |
|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|
| 35    | 33,75 ÷ 36,25          | 7,80 ÷ 8,10 | 0,50 ÷ 0,80 | 2,40 ÷ 2,90 | 3,50 ÷ 6,00 | 4,50 ÷ 6,50 | 5,00    | 60°    |
| 45    | 43,75 ÷ 46,25          |             |             |             |             |             |         |        |
| 55    | 53,75 ÷ 56,25          |             |             |             |             |             |         |        |
| 70    | 68,50 ÷ 71,50          | 8,00 ÷ 8,50 |             |             |             |             |         |        |

## Caracteristici tehnice

**Reacție la foc:** A1

**Rezistența la îndoire (comportare la încovoiere):** Satisface - îndoire la 10° fără semne de rupere sau fisurare)

**Forța de smulgere:** min 450 N

**Clasa de protecție la coroziune:** Clasa 48

**Duritate:** Suprafața șuruburilor este acoperită cu un strat rigid (fosfat) cu grosime min. 0,05 mm, duritate pe conul Rockwell min 55 HRC (cf SR EN ISO 6507-1)

**Încercarea performanței de perforare:** timp mediu de perforare = 1 s

**Substanțe periculoase:** NPD

## Împachetare

3,5 x 35 mm: 1000 bucăți/cutie

3,5 x 45 mm: 500 bucăți/cutie

3,5 x 55 mm: 500 bucăți/cutie

4,2 x 70 mm: 250 bucăți/cutie



## Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu șuruburi se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu șuruburi nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

*Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.rigips.ro](http://www.rigips.ro).*

*Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se*

*Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.*

*Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile șuruburilor.*

*Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea șuruburilor, care sunt de dimensiuni mici și cu vârf ascuțit, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.*

*Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

## SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower

Etaj 10 • Sector 1 • Cod 014459

București • România

Tel: +40 21 207 57 50/51

E-mail: [info.constructionproducts@saint-gobain.com](mailto:info.constructionproducts@saint-gobain.com)

