



Avantaje

Finisare de inalta calitate
Usor de aplicat
Usor de slefuit
Aderenta excelenta

Descrierea produsului

Rigips Promix Finish este o pasta de finisare a suprafetelor, gata preparata, recomandata pentru finisarea rosturilor si a peretilor interiori. Uscare in contact cu aerul. Potrivita pentru o gama mare de suprafete suport (placi din gips-carton, suprafete tencuite si beton).

Aplicare

Rigips ProMix Finish se poate utiliza direct din galeata amestecand inainte de aplicare.

Poate fi aplicat atat manual cat si mecanizat cu pompe airless in grosimi de pana la 2 mm.

Datorita existentei unui numar foarte mare de tipuri de masini de gletuit, este recomandat ca inainte de aplicarea mecanizata a produsului pe santier, sa se efectueze un test de aplicare.

Daca este necesar se poate adauga apa curata pentru subtierea pastei. Diluarea excesiva creste riscul de aparitie a crapaturilor si de intarziere a uscarii. Adaugati apa treptat pentru a evita subtierea excesiva. Nu se recomanda sa se adauge mai mult de 1 litru de apa la o galeata de 25 kg. Daca lichidul si pasta s-au separat, amestecati din nou inainte de utilizare.

Rigips ProMix Finish poate fi folosit ca glet de finisare peste orice tip de pasta de rosturi. Permeteti uscarea completa inainte de slefuirea finala. Timpul de uscare depinde de conditiile mediului inconjurator. Pentru slefuirea manuala se recomanda folosirea unei hartii abrazive cu granulat 220 iar pentru slefuirea mecanizata se recomanda utilizarea hartiei abrazive cu granulat 120. Inainte de aplicarea tapetului se recomanda aplicarea unei amorse (Rikombi Grund).

Nu amestecati produsul cu alte materiale. Curatarea uneltelor se face cu apa curata.

Nivel de finisare

Q3: acoperiti intreaga suprafata suport cu un strat subtire de material pentru a inchide porii (gletuirea fina a intregii suprafete). La nevoie suprafetele chituite vor fi slefuite;

Q4: acoperiti intreaga suprafata cu un strat de pasta de aproximativ 2 mm pentru a minimiza posibilitatea aparitiei urmelor pe suprafata suport sau in dreptul rosturilor. Dupa caz, suprafata se poate slefui dupa uscarea completa.

Nivel de finisare

Q3 - Q4

Depozitare

Termen de valabilitate: se va folosi in termen de 12 luni de la data de productie marcata pe ambalaj. Se va proteja impotriva inghetului, se depoziteaza la temperaturi intre 5° C si 30° C

Ambalare

Galeata de 5 kg, 15 kg, 25 kg

Rigips® PROMIX FINISH

Grosimea de aplicare	Pana la 2 mm
Timpul de lucru	Max 3 luni
Timpul de uscare	Aprox. 18 ore
Reactia la foc	Clasa A1
Consum	Aprox 1.7 kg/m ² /1 mm
Permeabilitatea la vapori	μ=10
Rezistenta la incovoiere si intindere	Conform EN 13963

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower • etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel.: +40 21 207 57 50/51

info.constructionproducts@saint-gobain.com

www.rigips.ro